

ООО КУШВИНСКИЙ
КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД»
«З» З 207 г.

624301 г.КУШВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Тел.8 (34344) 2-27- 80

ПАСПОРТ № З

Керамзит ГОСТ 32496-2013

Размер фракции 10-20

Марка по насыпной плотности и
прочности 400 п 50

Зерновой состав, %
0-5 - 5-10 1,5 10-20 90,8 20-40 7,7 более 40

Коэффициент формы зерен 1,23

Содержание в гравии расколотых
зерен, % 5,6

Удельная эффективная
активность естественных
радионуклидов А эфф, Бк/кг 118

Количество кубических метров З

Потребитель З

Лаборант З