

ООО КУШВИНСКИЙ
КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД»

«З» З 20З г.

624301 г.КУШВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Тел.8 (34344) 2-27- 80

ПАСПОРТ № З

Керамзит ГОСТ 32496-2013

Размер фракции 20-40

Марка по насыпной плотности и
прочности 350 и 50

Зерновой состав, %

0-5 - 5-10 - 10-20 5,7 20-40 9,3 более 40

Коэффициент формы зерен 1,24

Содержание в гравии расколотых
зерен, % 9,2

Удельная эффективная

активность естественных

радионуклидов А эфф, Бк/кг 198

Количество кубических метров З

Потребитель З

Лаборант З