

ООО КУШВИНСКИЙ
КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД»

«Z» Z 20Z г.

624301 г.КУШВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Тел.8 (34344) 2-27- 80

ПАСПОРТ № Z

Керамзит ГОСТ 32496-2013

Размер фракции 5-10

Марка по насыпной плотности и
прочности 450 n 75

Зерновой состав, %

0-5 3,95-10 90,0 10-20 6,1 20-40 — более 40

Коэффициент формы зерен 1,26

Содержание в гравии расколотых
зерен, % 2,2

Удельная эффективная
активность естественных
радионуклидов А эфф, Бк/кг 118

Количество кубических метров Z

Потребитель Z

Лаборант Z